

Feltri isolanti in lana di vetro with ECOSE® Technology



Rotolo TI 212

Rotolo in lana di vetro ECOSE® Technology Knauf Insulation rivestito in carta kraft da un lato

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Norma
Densità nominale	12	kg/m ³	EN 1602
Dimensioni dei pannelli			
Spessore (mm) 50		1200 x 16500 mm	
Spessore (mm) 60		1200 x 15000 mm	
Spessore (mm) 80		1200 x 12200 mm	
Spessore (mm) 100		1200 x 9000 mm	
Spessore (mm) 120		1200 x 9000 mm	
Spessore (mm) 140		1200 x 7500 mm	
Spessore (mm) 160		1200 x 6500 mm	
Spessore (mm) 180		1200 x 6000 mm	
Spessore (mm) 200		1200 x 5500 mm	
Spessore (mm) 220		1200 x 4000 mm	
Spessore (mm) 240		1200 x 4000 mm	
Spessori disponibili	50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm		
Conducibilità termica dichiarata λ_D	0,040	W/mK	EN 13162 EN 12667
Resistenza termica dichiarata R_D			
Spessore (mm) 50	1,25	m ² K/W	EN 13162
Spessore (mm) 60	1,50		
Spessore (mm) 80	2,00		
Spessore (mm) 100	2,50		
Spessore (mm) 120	3,00		
Spessore (mm) 140	3,50		
Spessore (mm) 160	4,00		
Spessore (mm) 180	4,50		
Spessore (mm) 200	5,00		
Spessore (mm) 220	5,50		
Spessore (mm) 240	6,00		
Reazione al fuoco (Euroclasse)	F		
Calore specifico (Cp)	1.030	J/kgK	EN 12524
Resistenza al passaggio del vapore acqueo	3.000	μ	EN 12086
Capillarità	nessuna	-	-
Temperatura max di esercizio	+ 80	°C	-
Quantità m² pallet			
Spessore (mm) 50	475,20	m ² pallet	-
Spessore (mm) 60	432		
Spessore (mm) 80	351,36		
Spessore (mm) 100	259,20		
Spessore (mm) 120	259,20		
Spessore (mm) 140	216		
Spessore (mm) 160	187,20		
Spessore (mm) 180	172,80		
Spessore (mm) 200	158,40		
Spessore (mm) 220	115,20		
Spessore (mm) 240	115,20		

ECOSE® Technology è una tecnologia basata su di una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova e di origine vegetale, che crea una nuova generazione di prodotti per l'isolamento. Per maggiori informazioni su questa nuova tecnologia visita il sito internet www.knaufinsulation.it

Avvertenze:

Questa scheda tecnica è da considerarsi orientativa, non vincolante e non può sostituirsi alla letteratura tecnica ed ai necessari calcoli di progetto.

Knauf Insulation si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura.

La fornitura del materiale prevede la verifica delle possibilità di produzione.

