

Aquastop AR1

Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo della membrana eco-compatibile Nanoflex® Eco nel sistema AquaExpert 2.



PLUS PRODOTTO

- Superiore ingranamento con Nanoflex® Eco
- Elevata resistenza all'ambiente basico
- Alta resistenza agli sforzi di taglio in entrambe le direzioni
- Senza effetto memoria

CAMPI D'APPLICAZIONE

Destinazione d'uso

Terrazzi, balconi e superfici orizzontali con AquaExpert 2.

Rete di rinforzo nel sistema AquaExpert 2.

Non utilizzare

Nei sistemi AquaExpert 1 e 3.

INDICAZIONI D'USO

Applicazione

Applicare Nanoflex® Eco con spatola liscia in spessori di circa 1 – 2 mm premendo per ottenere la massima adesione al sottofondo. Stendere Aquastop AR1 sulla membrana minerale eco-compatibile fresca Nanoflex® Eco prevedendo la sovrapposizione dei fogli per circa 10 cm e inglobare la rete nella prima mano di membrana minerale eco-compatibile premendo con la spatola. Distribuire con la spatola eventuali fuoriuscite di prodotto dai fori della rete per uniformare lo spessore. A prodotto indurito, applicare la seconda mano di Nanoflex® Eco avendo cura di coprire la trama di Aquastop AR1.

Per maggiori informazioni, consultare le guide tecniche AquaExpert.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente con peso di $\approx 110 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ e maglia $\approx 10 \times 10 \text{ mm}$ tipo Aquastop AR1 di Kerakoll Spa. Stendere la rete sull'impermeabilizzante ancora fresco prevedendo la sovrapposizione dei fogli per circa 10 cm e inglobarla nella prima mano di impermeabilizzante premendo con la spatola.

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	fibra di vetro	
Colore	grigio	
Larghezza rotolo	≈ 1 m	
Lunghezza rotolo	50 m	
Larghezza maglia	≈ 10x10 mm	
Peso rete greggia	≈ 90 g/m ² ± 5%	ISO 3374
Peso rete aprettata	≈ 110 g/m ² ± 5%	ISO 3374

PERFORMANCE

HIGH-TECH

Prestazioni finali rete aprettata:

- rottura ad allungamento ordito	valore medio 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- rottura ad allungamento trama	valore medio 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- i dettagli tecnologici e applicativi dei sistemi sono riportati nelle guide tecniche AquaExpert
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com